

CLAUDO.50 cod.NEBCL50**ARTICOLO:**

Claudo 50, nastro da applicare sotto listellatura in corrispondenza di ogni chiodo o vite.

DESCRIZIONE E MATERIALE:

Elotene Tubi V7 bitumen compound è un nastro autoadesivo costituito da un compound bituminoso spalmato su un film in Polietilene HDPE da 7 µm. Il nastro è appositamente studiato per applicazioni in cui è richiesta un'ottima malleabilità.

APPLICAZIONE:

Da applicare sotto la listellatura in corrispondenza di ogni chiodo o vite.

Applicabile a freddo, estrema deformabilità, auto-amalgamante.

ARTICOLO	COD.	COLORE	LUNGH. m	LARGH. mm
CLAUDO 50	NEBCL50	Nero	10	50

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Spessore totale: 1.5 mm EN 1849/1

Spessore del film: 7 µ

Proprietà a trazione Long. 0.35 N/mm² | Tras. 0.28 N/mm² DIN 30672/1

Allungamento a rottura: 600 % DIN 30672/1

Resistenza dielettrica: 15.78 kV/mm UNI 4291

Resistenza alla compressione: 0.84 mm DIN 30672/1

Intervallo di temperatura di applicazione: + 5 °C / + 40 °C

Intervallo di temperatura di esercizio: - 30 °C / + 80 °C

TEST REPORTS:

Classificazione per il trasporto: non applicabile

Classificazione di infiammabilità: B2 (DIN 4102)

Classe di reazione al fuoco: E (EN 11925 - 2; EN 13501 - 1)

Total Volatile Organic Compound emissions (TVOC): 8 µg/m³ Test Eseguito da eco-INSTITUTE Germany GmbH, secondo gli standard SINTEF in accordo con ISO 16000-6

IMBALLO:

Rotoli da 10m con larghezza di 50mm. I rotoli sono messi in scatole da 12 pezzi.

IMMAGAZZINAGGIO:

Le qualità e le caratteristiche dei materiali rimangono inalterate per un periodo di tempo molto lungo.

È comunque consigliabile l'utilizzo entro 12 mesi. Per un corretto stoccaggio, si consiglia di mantenere il prodotto nella sua confezione originale non aperta e di conservarlo in un luogo asciutto e ben ventilato, ad una temperatura compresa tra i + 5 °C e + 40 °C.

Uno stoccaggio ad una temperatura superiore ai 50 °C può provocare difficoltà di distacco del release durante l'installazione. Non teme il gelo.

PREPARAZIONE SUPERFICIE APPLICAZIONE:

E' indispensabile che la superficie di posa sia ben asciutta e priva di grasso, sporco e polveri.

In presenza di forte corrosione è consigliata l'esecuzione di un trattamento anticorrosivo specifico e l'utilizzo di un Primer bituminoso

MODALITÀ DI POSA:

Avvolgere il nastro applicando una forza costante, tirando affinché non si formino grinze.

Sovrapporre le spire di avvolgimento del 50% affinché lo spessore del rivestimento finito sia pari al doppio dello spessore del nastro.

Proteggere il nastro dai raggi UV entro pochi mesi dalla posa in opera.