



## Finitura lucida | RP 4160

**Campi d'impiego:** Mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

**Informazioni sul prodotto:** È una finitura dotata di ottima trasparenza e buona resistenza all'uso. Garantisce ottima protezione del legno. Formulata a base di resine acrilico-poliuretaniche a ridottissimo contenuto di solventi, è esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche, RP 4160 può essere catalizzata al 5% con XD5200 della linea Solid.

### Istruzioni d'uso

**Legno grezzo.** Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione naturale del legno applicare 2-3 mani di Finitura lucida RP 4160 a intervalli di 2-4 ore. Per tinteggiare, applicare una mano di Impregnante classico serie RM xx10 o di Impregnante gel serie RG xx80; attendere 3 ore, quindi applicare 2-3 mani di Finitura lucida RP 4160 a intervalli di 2-4 ore.

**Legno verniciato.** Carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

**Sovraverniciabilità:** Finitura lucida RP 4160.

**Confezioni:** 0,75 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo



Resa  
10 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 2-4 h



Essiccazione  
finale 24 h



Residuo solido  
25 ± 3 %



Viscosità  
DIN8 20 ± 3"



Peso specifico  
1,02 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,0 ± 0,5



Gloss  
80



RP 4160  
trasparente

