



Finitura semilucida | RP 4060

Campi d'impiego: Mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

Informazioni sul prodotto: È una finitura dotata di ottima trasparenza e buona resistenza all'uso. Garantisce ottima protezione del legno. Formulata a base di resine acrilico-poliuretaniche a ridottissimo contenuto di solventi, è esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione naturale del legno applicare 2-3 mani di Finitura semilucida RP 4060 a intervalli di 2-4 ore. Per tinteggiare, applicare una mano di Impregnante classico serie RM xx10 o di Impregnante gel serie RG xx80; attendere 3 ore, quindi applicare 2-3 mani di Finitura semilucida RP 4060 a intervalli di 2-4 ore.

Legno verniciato. Carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

Sovraverniciabilità: Finitura semilucida RP 4060.

Confezioni: 0,75 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 2-4 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
30 ± 3 %



Viscosità
DIN6 70 ± 3"



Peso specifico
1,02 ± 0,1 g/cm³



pH
8,0 ± 0,5



Gloss
50



RP 4060
trasparente

